Лопастной прибор для оценки пиллингуемости

Random Tumble Pilling Tester

Модель: RF3194

Информация о продукте:

Для проведения испытания при помощи **Лопастного прибора для оценки пиллингуемости**, образцы ткани и ленты хлопчатобумажной ткани помещаются в рабочую камеру, изготовленную из алюминия, стенки которой покрыты пробковыми вставками. Стальные лопасти вращаются с постоянной высокой скоростью, в камеру подается сжатый воздух. Все это приводит к истиранию образцов о пробковые вставки, что позволяет определить параметры пиллингуемости и пухообразования текстильных материалов.

Лопастной прибор для оценки пиллингуемости **RF3194** оснащен 4 рабочими камерами (возможно изготовление прибора с 2 рабочими камерами), светодиодной подсветкой рабочих камер, облегчающей наблюдение за образцами через передние прозрачные смотровые окошки. К каждой рабочей камере подводится сжатый воздух, струя которого участвует во вращении образцов в ходе проведения испытания.

Сфера применения: Испытания большинства типов текстильных материалов

Поддерживаемые стандартные методики испытаний: ASTM D3512, JIS L1076-D, ISO DIS 12945-3, GB/T 4802.4 и т.д.

Расходные материалы: Пробковые вставки, ленты хлопчатобумажной ткани

Характеристики:

1. 4 рабочих камеры (опционально возможна поставка прибора с 2-мя рабочими камерами)
2. Светодиодная подсветка

3. Скорость вращения лопастей: 1200 об/мин
4. Параметры электропитания: ~220 В, 50/60 Гц
5. Габариты прибора: 470(Д)×400(Ш)×680(В) мм
6. Масса: около 60 кг

Информация для заказа:

RF3194	Лопастной прибор для оценки пиллингуемости (4 рабочих камеры)
RF3192	Лопастной прибор для оценки пиллингуемости (2 рабочих камеры)
RF3194/1	Пробковые вставки (упаковка 50 шт.)
RF3194/2	Ленты хлопчатобумажной ткани (9 м/упаковка)
RF3194/C1	Контрольная образцовая ткань SDC